

**REÇİNE BAĞLI MAGNEZİT KARBON TUĞLALAR / RESIN BONDED MAGNESIA CARBON BRICKS**

ÜRÜN ADI/ BRAND NAME	KİMYASAL ÖZELLİKLER CHEMICAL ANALYSIS (%) 1100°C DE YAKILMIŞ NUMUNEDE / FIRED AT 1100°C IN REDUCING ATMOSPHERE					FİZİKSEL ÖZELLİKLER PHYSICAL PROPERTIES SEVK EDİLDİĞİ HALDE / AS DELIVERED			
	MgO	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	CaO	SiO <sub>2</sub>	Toplam Karbon /TOTAL CARBON, %	HACİM AĞIRLIĞI / BULK DENSITY gr/cm <sup>3</sup>	GÖRÜNÜR POROZİTE / APPARENT POROSITY (%)	SBM / COLD CRUSHING STRENGTH (Kg/cm <sup>2</sup> )

KOMACAR 5 GR 2	96,0	0,5	0,5	2,0	1,2	5,0	3,0	4,5	450
KOMACAR 5 GRD5	97,0	0,5	0,5	1,4	0,7	5,0	3,02	4,0	450
KOMACAR 5 GRD10	98,0	0,5	0,5	1,0	0,5	5,0	3,04	3,5	450
KOMACAR 5 GRE5	97,0	0,5	0,5	1,2	0,7	5,0	3,03	4,0	450
KOMACAR 5 GRE10	97,5	0,5	0,5	1,0	0,5	5,0	3,05	3,5	450
KOMACAR 5 GRDE5	97,5	0,5	0,5	0,8	0,5	5,0	3,04	3,5	450
KOMACAR 8 GR2	96,0	0,5	0,5	2,0	1,2	8,0	3,00	4,5	400
KOMACAR 8 GRD5	97,0	0,5	0,5	1,4	0,7	8,0	3,02	4,0	400
KOMACAR 8 GRD10	98,0	0,5	0,5	1,0	0,5	8,0	3,04	3,5	500
KOMACAR 8 GRE5	97,0	0,5	0,5	1,2	1,2	8,0	3,02	4,0	400
KOMACAR 8 GRE10	97,5	0,5	0,5	1,0	0,5	8,0	3,04	3,5	400
KOMACAR 8 GRDE5	97,5	0,5	0,5	1,0	0,5	8,0	3,05	3,5	500
KOMACAR 10 GR2	96,0	0,5	0,5	2,4	1,2	10,0	3,00	4,5	400
KOMACAR 10 GRD5	97,0	0,5	0,5	1,4	0,7	10,0	3,01	4,0	400
KOMACAR 10 GRD10	98,0	0,5	0,5	1,0	0,5	10,0	3,03	3,5	500
KOMACAR 10 GRE5	97,0	0,5	0,5	1,2	1,0	10,0	3,02	4,0	400
KOMACAR 10 GRE10	97,5	0,5	0,5	1,4	0,7	10,0	3,03	3,5	400
KOMACAR 10 GRDE5	97,5	0,5	0,5	1,0	0,5	10,0	3,03	3,5	550
KOMACAR 12 GR2	96,0	0,5	0,5	2,5	1,2	12,0	2,95	4,5	400
KOMACAR 12GRD5	97,0	0,5	0,5	1,4	0,7	12,0	2,98	4,0	400
KOMACAR 12 GRD10	98,0	0,5	0,5	1,8	0,5	12,0	3,00	3,5	450
KOMACAR 12 GRE5	97,0	0,5	0,5	1,6	0,8	12,0	2,98	4,0	400
KOMACAR 12 GRE10	97,5	0,5	0,5	1,4	0,7	12,0	3,00	3,5	400
KOMACAR 12 GRDE5	97,5	0,5	0,5	1,0	0,5	12,0	3,00	3,5	450
KOMACAR 15 GR2	96,0	0,5	0,5	2,0	1,2	15,0	2,93	4,5	350
KOMACAR 15 GRD5	97,0	0,5	0,5	1,0	0,7	15,0	2,96	4,0	350
KOMACAR 15 GRD10	98,0	0,5	0,5	1,0	0,5	15,0	2,98	3,5	450
KOMACAR 15 GRE5	97,0	0,5	0,5	1,0	0,8	15,0	2,99	4,0	450
KOMACAR 15 GRE10	97,5	0,5	0,5	1,0	0,6	15,0	3,00	3,5	450
KOMACAR 15 GRDE5	97,5	0,5	0,5	0,8	0,6	15,0	3,00	3,5	450

